

BONDEX Abbeizer - Holz 2686

- Entfernt schonend mehrere Farbschichten.
- Tropfgehemmt eingestellt
- Kurze Einwirkzeit

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX Abbeizer-Holz 2686
1.2	Hersteller	Dyrup A/S Kopenhagen, Dänemark.
1.3	Produktart	
1.4	Anwendung	Innen und aussen. Gelartiger Abbeizer zur Entfernung von vielen Farben - Lack- und Lasurbeschichtungen auf Basis Acrylat oder Alkydharz. Bei Farben mit einem geringen Bindemittelanteil kann es zu Ablöseproblemen kommen.
1.5	Produktwirkung	Entfernt Farben, Lacke, Lasuren und Klebstoffe auf Holz.
1.6	Farbton	Farblos – trübe
1.7	Lieferform	Gebrauchsfertig.
1.8	Verpackung	0,5 Liter und 1 Liter
1.9	Registriernummer	UBA – Nr. 4823 0007

2. Zusammensetzung nach VDL - Richtlinie 01

2.1	Bindemittel	Kein
2.2	Lösemittel	Naptha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere
2.3	Pigmente	Keine.
2.4	Wirkstoffe	Keine.
2.5	Zusatzstoffe	Inhaltsstoffe gemäß EU-Verordnung über Detergenzien: Acetone, Butan-1ol, Cyclohexanone, Dioxolane, Methyl-1-H-Benzotriazole, Dimethoxymethan, Naphta Erdöl, (petroleum) hydrotreated heavy, Ethanol, Denaturant complet, Ethylen homopolymer, Cellulose modified, 2,6-D-tert-butyl-p-cresol, Paraffin waxes (petroleum), hydrotreated water

3. Technische Daten

3.1	Dichte	< 1,0 g/ml
3.2	Festkörper	2 – 5 % w/w

Dyrup GmbH

Postfach 30 02 63 · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0)21 66 96 46 · Fax: +49 (0)21 66 96 47 00 - www.Dyrup.de
Dyrup GmbH · Wienerbergstrasse 11/12 · A-1100 Wien
Tel.: +43 (0) 199 460 - 64 24 · Fax: +43 (0) 199 460-64 25 · www.Dyrup.at

BONDEX Abbeizer - Holz 2686

3.3	Viskosität	Gelartig
3.4	Flammpunkt	7°C
3.5	SD-Wert	-
3.6	Glanzgrad	-
3.7	Geruch	Nach Lösemitteln
3.8	Verbrauch	1 Liter reicht für ca. 3 m ² , abhängig vom Untergrund
3.9	Einwirkzeit	BONDEX Abbeizer–Holz 2686 satt auf die Holzoberfläche auftragen. Je nach Dicke und Anzahl der Altanstriche mind. 5 – 45 Minuten einwirken lassen. Wenn notwendig, Vorgang mit längerer Einwirkzeit wiederholen. Die optimale Wirksamkeit ist durch starke Kräuselung des zu lösenden Anstriches erkennbar. Probeauftrag durchführen.
3.10	Nachreinigung	Holz: Hart – und Tropenhölzer: Ausschließlich mit Universal-Verdünnung reinigen. Andere Hölzer: Mit warmem Wasser abwaschen
3.11	Trocknungszeit	Holz: Mindestens 24 Stunden ablüften lassen. Holzfeuchte beachten vor einem Neuanstrich.
3.12	Alkalibeständigkeit	-
3.13	Biozide Wirkung	Keine
3.14	Verdünnung	Unverdünnt anwenden
3.15	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden mind. 2 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.

4. Untergrund

4.1	Untergrundart	Holz.
4.2	Untergrundbeschaffenheit	Metall- oder Kunststoffbeschläge, Dehnungsfugen bzw. Dichtungen entfernen oder abdecken.
4.3	Vorbehandlung	Oberflächenverunreinigungen wie z.B. Schmutz oder Moos vorher trocken abbürsten.
4.4	Holzfeuchtigkeit	Nadelholz: max. 15 % Laubholz: max. 12 %

5. Verarbeitung

5.1	Verarbeitungshinweise	Vor Gebrauch gut schütteln. Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter + 5°C und/oder relativer
-----	-----------------------	--

Dyrup GmbH

Postfach 30 02 63 · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0)21 66 96 46 · Fax: +49 (0)21 66 96 47 00 - www.Dyrup.de
Dyrup GmbH · Wienerbergstrasse 11/12 · A-1100 Wien
Tel.: +43 (0) 199 460 - 64 24 · Fax: +43 (0) 199 460-64 25 · www.Dyrup.at

BONDEX Abbeizer - Holz 2686

Luftfeuchtigkeit > 80 %. Nicht auf PVC und Kunststoff einsetzen.

5.2 Auftragsverfahren Den Abbeizer gleichmäßig und satt, mit einem Pinsel (Naturborste) auf die Holzoberfläche auftragen. Gelöste Anstriche mit geeigneten Werkzeugen (z. B. Spachtel, Messingdrahtbürste, Edelstahlwolle etc.) entfernen.

5.3 Reinigung der Werkzeuge Mit warmem Wasser und Seife.

6. Sicherheitshinweise

Produkt-Code: M-AB 20

Bei Notfällen z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, Tel. 030-1924-0.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

7. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnisverordnung (AVV): 08 01 17.

8. Allgemeine Hinweise

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren. BONDEX Abbeizer – Holz 2686 nicht mit anderen Abbeizmitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX Abbeizer – Holz 2686 seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX Abbeizer – Holz 2686 für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere **Anwendungstechnik Tel. 02166-964-890 und 891**. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

Dyrup GmbH

Postfach 30 02 63 · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0)21 66 96 46 · Fax: +49 (0)21 66 96 47 00 - www.Dyrup.de
Dyrup GmbH · Wienerbergstrasse 11/12 · A-1100 Wien
Tel.: +43 (0) 199 460 - 64 24 · Fax: +43 (0) 199 460-64 25 · www.Dyrup.at