

## GORI Malervorlack 4124

- Lösemittelhaltiger, füllender Türen- und Fenstervorlack.
- Für maßhaltige Bauteile (Fenster und Türen), außen und innen.
- Auch für viele vorbehandelte Metalloberflächen geeignet.
- Guter Verlauf und sehr ergiebig.
- Aromatenfrei.
- Gut füllend und deckend.

### 1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	GORI Malervorlack 4124
1.2	Hersteller	Dyrup A/S Kopenhagen, Dänemark.
1.3	Produktart	Vorlack auf Alkydharzlack.
1.4	Anwendung	Außen und Innen: Für maßhaltige Bauteile (Fenster und Türen). Auch für viele vorbehandelte Metalloberflächen geeignet. Matte Endbeschichtung im Innenbereich für Holzverkleidungen, z.B. Wand- und Deckenprofilhölzer. Nicht auf Terrassen – und Wohnraumböden anwenden.
1.5	Produktwirkung	Füllender, gut deckender Voranstrich. Idealer Untergrund für nachfolgende Endlackierung mit GORI Compact – Buntlack 4139 / 4137. Außen: Tiefenwirksamer Bläueschutz von Nadelhölzern im System mit GORI 28 Imprägnier-Grund.
1.6	Farbton	800 Weiß Vor der Verwendung empfehlen wir einen Probeanstrich, spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.
1.7	Lieferform	Gebrauchsfertig.
1.8	Verpackung	0,75 Liter und 2,5 Liter.
1.9	Prüfzeichen	-

### 2. Zusammensetzung nach VDL - Richtlinie 01

2.1	Bindemittel	Alkydharz.
2.2	Lösemittel	Naphta (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, schwere.
2.3	VOC – Gehalt	EU Grenzwert für dieses Produkt: Produktkategorie A/d): 400 g / L (2007) / 300 g / L (2010). Dieses Produkt enthält max. 299,0 g / L VOC.
2.4	Pigmente	Organische und anorganische, Titandioxid.
2.5	Zusatzstoffe	Additive

#### Dyrup GmbH

Postfach 30 02 63 · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach

Tel.: +49 (0)21 66 96 46 · Fax: +49 (0)21 66 96 47 00 · [www.gori.de](http://www.gori.de)

Dyrup GmbH · Wienerbergstrasse 11/12 · A-1100 Wien

Tel.: +43 (0) 199 460 - 64 24 · Fax: +43 (0) 199 460-64 25 · [www.gori.at](http://www.gori.at)

**GORI Malervorlack 4124**

2.6 Konservierungsmittel -

**3. Technische Daten**

3.1	Dichte	1,5 g/ml
3.2	Festkörper	71 %w/w
3.3	Viskosität	Ca. 50 Sec ( DIN 53211, 6 mm, 23°C )
3.4	Flammpunkt	40 ° C
3.5	SD-Wert	-
3.6	Glanzgrad	Matt.
3.7	Geruch	Nach Testbenzin. Nach dem Trocknen geruchlos.
3.8	Verbrauch	Ca. 90 ml/m <sup>2</sup> . 1 Liter reicht für 10 - 12 m <sup>2</sup> . Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. Genauen Verbrauch durch Probeanstrich ermitteln.
3.9	Trocknungszeit	Staubtrocken nach ca. 3-4 Stunden; überstreichbar nach ca. 16 Stunden (23°C / 60% rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert. Bei gewissen tropischen Holzarten können Holzinhaltsstoffe die Trocknung verzögern. Probeanstrich durchführen.
3.10	Wetterbeständigkeit	Muß nach ca. 3 Monaten endbeschichtet werden.
3.11	Lichtbeständigkeit	Gut.
3.12	Alkalibeständigkeit	Nach Durchhärtung der Beschichtung gegeben.
3.13	Biozide Wirkung	-
3.14	Verdünnung	Unverdünnt, Streichen und Rollen.
3.15	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden > 3 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.

**4. Untergrund**4.1 Untergrundart **Entsprechend vorbehandelte Holzarten (siehe 4.3) und vorbereitete Metallflächen.**

Rohe, unbehandelte Hölzer im Außenbereich sowie Innenseiten von Fenstern und Außentüren:

**A – Grundierung mit Bläueschutz erforderlich:**

Eiche (weiß) Europa (Splintholz), Fichte, Hemlock, Kiefer (Splintholz), Lärche (Splintholz), Oregon – Pine

**Dyrup GmbH**

Postfach 30 02 63 · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach

Tel.: +49 (0)21 66 96 46 · Fax: +49 (0)21 66 96 47 00 - www.gori.de

**Dyrup GmbH** · Wienerbergstrasse 11/12 · A-1100 Wien

Tel.: +43 (0) 199 460 - 64 24 · Fax: +43 (0) 199 460-64 25 · www.gori.at

**GORI Malervorlack 4124**

(Douglasie) -Splintholz, Plantagenkiefern, z.B. Radiata pine, Red – Meranti (Splintholz), Sitka – Fichte, Tanne.

**B – Grundierung mit Bläueschutz nicht erforderlich:**

Afzelia (Doussie), Amerikanischer Mahagoni, Bangkirai (Yellow Balau), Eiche (weiß) Europa (Kernholz), Eukalyptus, Blue Gum (Eucalyptus globulus), Framire, Iroko (Kambala), Kiefer (Kernholz), Lärche (Kernholz), Merbau, Okoume, Oregon – Pine (Douglasie) - Kernholz, Red Meranti - Kernholz, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak, Western Red Cedar.

- 4.2 Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muß trocken, sauber, tragfähig, fett-, leim- und wachsfrei sein. Stahlbauteile zusätzlich mit einem Rostschutzanstrich, z.B. GORI ROSTSCHUTZ 4122 versehen.
- 4.3 Vorbehandlung **Holz:**  
Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern (siehe BFS-Merkblätter Nr. 18). Schmutz, Algen, Schimmel, lose Anstrichteile sowie alkalische Mörtel- und Putzreste entfernen. Stark verwitterte Oberflächen bis zum gesunden Holz abschleifen. Tragfähige Altanstriche reinigen und anschleifen.  
**Stahlflächen:**  
Reinigen und entrostet. 1-2 Anstriche mit GORI ROSTSCHUTZ 4122 (siehe TM-Blatt GORI ROSTSCHUTZ 4122).
- 4.4 Holzfeuchtigkeit Maßhaltige Bauteile: 13 % +/- 2%.  
Begrenzt und nicht maßhaltige Bauteile: max. 18 %
- 5. Verarbeitung**
- 5.1 Auftragsverfahren Streichen oder Rollen.
- 5.2 Verarbeitungshinweise Vor Gebrauch gut aufrühren. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr., bzw. gleichen Mischungsverhältnissen an einer Fläche verarbeiten. Vor Verwendung stets Probeanstrich durchführen.
- 5.3 Erstbeschichtung **Nur im Außenbereich**  
**Alle bläuegefährdeten, rohen Hölzer (siehe 4.1 Gruppe A):**

**Dyrup GmbH**

Postfach 30 02 63 · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach

Tel.: +49 (0)21 66 96 46 · Fax: +49 (0)21 66 96 47 00 · www.gori.de

**Dyrup GmbH** · Wienerbergstrasse 11/12 · A-1100 Wien

Tel.: +43 (0) 199 460 - 64 24 · Fax: +43 (0) 199 460-64 25 · www.gori.at

**GORI Malervorlack 4124**

1 x GORI 28 Imprägnier-Grund  
1-2 x GORI Malervorlack 4124

**Andere Hölzer (siehe 4.1 Gruppe B):**

1-2 x GORI Malervorlack 4124

**Vorbehandelte Stahlflächen:**

2 x GORI Malervorlack 4124

**Endbehandlung:**

Mit lösemittelhaltigen Lackfarben, z.B. GORI COMPACT  
BUNTLACK 4139 / 4137

**Als matte Endbehandlung, innen:**

1-2 x GORI Malervorlack 4124

- 5.4 Renovierungsbeschichtung Auf tragfähigen, entsprechend vorbehandelten, angeschliffenen Altanstrichen (siehe 4.3):  
1-2 x GORI Malervorlack 4124  
Endbehandlung ( siehe 5.3)  
  
Holzflächen regelmäßig inspizieren, kleine Schäden sofort ausbessern, dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.
- 5.5 Reinigung der Werkzeuge Sofort mit Testbenzin..

**GORI Malervorlack 4124****6. Sicherheitshinweise**

Produkt-Code: M-GP02

Entzündlich:

Offene Flammen vermeiden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden. Dampf / Aerosol nicht einatmen. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Mit dem Produkt getränkte Lappen können sich selbst entzünden, da das Produkt oxidativ trocknet. Beim Spritzen geeigneten Atemschutz, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Notfällen z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, Tel. 030-1924-0.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

**7. Entsorgung**

Produktreste nicht in Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben (grüner Punkt). Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnisverordnung (AVV): 08 01 11.

**8. Allgemeine Hinweise**

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren. Bitte beachten Sie auch die entsprechenden BFS-Merkblätter.

Herausgeber:

Bundesausschuss

Farbe und Sachwertschutz

Hahnstrasse 70

D- 60528 Frankfurt am Main

[www.farbe-bfs.de](http://www.farbe-bfs.de)

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von GORI MALERVORLACK 4124 seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben

**Dyrup GmbH**

Postfach 30 02 63 · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach

Tel.: +49 (0)21 66 96 46 · Fax: +49 (0)21 66 96 47 00 · [www.gori.de](http://www.gori.de)

**Dyrup GmbH** · Wienerbergstrasse 11/12 · A-1100 Wien

Tel.: +43 (0) 199 460 - 64 24 · Fax: +43 (0) 199 460-64 25 · [www.gori.at](http://www.gori.at)

## GORI Malervorlack 4124

basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, von GORI MALERVORLACK 4124 für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere **Anwendungstechnik Tel. 02166-964-890 und 891**. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

**Dyrup GmbH**

Postfach 30 02 63 · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach

Tel.: +49 (0)21 66 96 46 · Fax: +49 (0)21 66 96 47 00 - [www.gori.de](http://www.gori.de)**Dyrup GmbH** · Wienerbergstrasse 11/12 · A-1100 WienTel.: +43 (0) 199 460 - 64 24 · Fax: +43 (0) 199 460-64 25 · [www.gori.at](http://www.gori.at)